

Produktblad

Pro WR 2-comp

NAX·B
NORDIC ALLIANCE X BUSINESS

Produkten är ett 2-komponent skarvförseglingslim för limning av alla detaljer (tätskiktsremsa, inner/ytterhörn, rörmanschetter) i NAXB Wetroom System folie. Används också för att limma hela tätskiktsfolien samt överlapp mellan folievåderna. Fungerar på alla godkända underlag för våtutrymme (skivor, betong eller putsat). Viktigt att alla ytor primas före sättning av folien. Produkten levereras i en hink innehållande en dunk (5 lit.) vätskedel samt en plastpåse (5 kg) pulverdel.



Produkten är kemiskt torkande och skall blandas lika viktdelar av pulverdelen och vätskedelen. Blanda i ca. 3 minuter med spiralblandare till jämn och klumpfri konsistens. Låt vila 1 minut och tillsätt 3 dl vatten och rör upp igen. Satsen bör inte delas för att undvika blandningsfel. Blandningen skall förbrukas inom ca. 2 timmar.

Rolla på flödigt (0,6 Kg/m²) varpå tätskiktsfolien monteras och överskotten pressas ut till foliekanterna med en hård plastspackel. Överskottet spacklas tillbaka över folieskarven och kompletteras därefter med ytterligare material för att få en 100%- ig tät skarv. Efter 6 timmars torkning vid (+20 C, 50%RF) kan plattor monteras.

Följ alltid NAXB Wetroom System monteringsanvisning.

Produkten innehåller cement och är märkt irriterande. För ytterligare information se säkerhetsdatablad.

**PROFFSENS
VAL**

Material	Cement & polymerdispersion
Arbetstemperatur	+5 till +25°
Lagring	12 M - torrt, svalt, oöppnad
Torktid	Ca 5 h vid 23°, 50% RF
Användningstid	Ca 60 min
Förpackningsstorlek	5+5 kg i en hink
Artikelnummer	PWR2C

NAXB Srl
SALITA S. NICOLA DA TOLENTI-
NO n. 1/B 00187 ROME (ITALY)

+ 39 335 8251776

+46 771 300 200

www.naxb.it